



Kupfer 80 SR (kupfer dunkel)

Sonnenschutzfolien Innen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	13,0%	<div style="width: 13%;"></div>	
	reflexion	45,0%	<div style="width: 45%;"></div>	
	absorption	42,0%	<div style="width: 42%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	34,0%	<div style="width: 34%;"></div>
		Außen	36,0%	<div style="width: 36%;"></div>
	durchlässigkeit	20,0%	<div style="width: 20%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		77,0%	<div style="width: 77%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		79,0%	<div style="width: 79%;"></div>	
G Wert		0,22		
Emissionsgrad		0,69		
Micron	58	Klebstoff		PS
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	!
Isolierverglasung klar	!	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	nein

Eigenschaften

- Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- Starke Tönung
- Hohe Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz
- Sichtschutz bei Tage durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen