



## Silber 580 X HC (silber dunkel)

Sonnenschutzfolien Außen

		0%	50%	100%
<b>Strahlungs -</b>	durchlässigkeit	11,0%	<div style="width: 11%;"></div>	
	reflexion	66,0%	<div style="width: 66%;"></div>	
	absorption	23,0%	<div style="width: 23%;"></div>	
<b>Licht -</b>	reflexion nach	Innen	65,0%	<div style="width: 65%;"></div>
		Außen	65,0%	<div style="width: 65%;"></div>
	durchlässigkeit	16,0%	<div style="width: 16%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit		<1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		90,0%	<div style="width: 90%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		84,0%	<div style="width: 84%;"></div>	
G Wert		0,14		
U Wert		5,8		
<b>Micron</b>	<b>60</b>	<b>Klebstoff</b>	<b>PS</b>	
<b>Garantie</b>		7 Jahre horizontale Verlegung, 10 Jahre vertikale Verlegung		

### Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	<b>ja</b>	Einfachverglasung getönt	<b>ja</b>
Isolierverglasung klar	<b>ja</b>	Isolierverglasung getönt	<b>ja</b>
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	<b>ja</b>	Verbundglas klar	<b>ja</b>

### Eigenschaften

- Optimaler Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- Starke Tönung
- Sehr hohe Hitzereduzierung
- Hohe Reduzierung der Blendung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Ausgezeichneter Sichtschutz durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)
- Bestmögliche Garantienzeiten