



Silber 70 X HC (silber mittel)

Sonnenschutzfolien Außen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	28,0%	<div style="width: 28%;"></div>	
	reflexion	47,0%	<div style="width: 47%;"></div>	
	absorption	25,0%	<div style="width: 25%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	43,0%	<div style="width: 43%;"></div>
		Außen	43,0%	<div style="width: 43%;"></div>
	durchlässigkeit		30,0%	<div style="width: 30%;"></div>
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		70,0%	<div style="width: 70%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		68,0%	<div style="width: 68%;"></div>	
G Wert		0,34		
Emissionsgrad		0,73		
Micron	69	Klebstoff		PS
Garantie		2 Jahre horizontale Verlegung, 4 Jahre vertikale Verlegung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Optimaler Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- Mittlere Tönung
- Hohe Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Sichtschutz durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)